

SCHMIDT Kalk-Dekorputz

rein natürlich auf Sumpfkalk-Basis, Kratzputzstruktur für außen und innen

Produktbeschreibung

Der SCHMIDT Kalk-Dekorputz ist naturweiß, hoch atmungsaktiv und enthält keine Kunststoff- oder Kunstharzzusätze. Er ergibt eine sehr harmonische Endbeschichtung und erzeugt ein hervorragendes und wohngesundes Raumklima durch die natürliche und rohstoffbedingte Alkalität und dem daraus resultierenden Hygieneeffekt.

Körnung:

0,5 mm - 1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm Kratzputz

Verwendung

- zur beliebigen Gestaltung von strukturierten Wandflächen im Innenbereich
- geeignet für mineralische Putze
- als Außenputz bei ausreichenden Witterungsschutz (Schlussanstrich mit SCHMIDT Silikat Fassadenfarbe oder SCHMIDT Silikonharz Fassadenfarbe)

Untergrund/Vorbehandlung

- der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
- alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen mechanisch entfernt werden
- Untergrund aus Kunstharzputzen, Dispersionsanstrichen, Gipskartonplatten und geglättete Gipsputze sollten mit einer Haftbrücke vorbehandelt werden (SCHMIDT Quarzgrund, SCHMIDT GK Sperrgrund)
- saugende Untergründe müssen vorgesenst werden

Verarbeitung

- Auftrag mit einer Edelstahltraufel, ausgezogen auf Kornstärke
- Verschiebung mit abriebfester Kunststoffglättkelle oder Moosgummischeibe
- bei rauen Untergründen (Kornstärke 0,5 - 1 mm) zweimal nass-in-nass aufbringen
- ein farbiger Kalk-Dekorputz kann durch ungleichmäßiges Abtrocknen Farbungleichmäßigkeiten aufweisen
- die gewählte Körnung entscheidet über Schichtdicke und damit über die Trocknungs- und Aushärtungszeit

- naturweiß
- hoch atmungsaktiv
- hervorragendes Wohnklima
- für innen und außen

Verbrauch:

= abhängig von Kornstärke und dem Untergrund

Ergiebigkeit je 20 kg:

0,5 mm: ca. 12,8-14,4 m²

(zweilagig ca. 6,4-7,2 m²)

1,0 mm: ca. 9,6-11,2 m²

(zweilagig ca. 4,8-5,6 m²)

1,5 mm: 6,4-7,2 m²

2,0 mm: 4,8-5,6 m²

