

SCHMIDT Mineralischer Edelputz

Produktbeschreibung

Hydraulisch abbindender, kunststoffvergüteter Fassadenleichtputz zur dekorativen Wandbeschichtung außen oder innen. Hochatmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend und nicht staubanfällig.

Geeignete Untergründe

- der Untergrund muss sauber, trocken, staub, fett-, öl- und Sinterschichtenfrei sein
- Verunreinigungen mittels Hochdruckgeräte und geeigneten Reinigungsmitteln entfernen
- geeignete Untergründe sind alle tragfähigen, ebenen und lufttrockenen Untergründe wie Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze, Gipskartonplatten und Vollwärmeschutz
- Altanstriche und sandende oder stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln
- bei Endbeschichtung auf Armierungsspachtel, weiß ohne Grundierung verarbeitbar

Verarbeitung

- ein Sack (25 kg) SCHMIDT Mineralischer Edelputz mit ca. 7,5 l Wasser anmischen
- Auftrag mit nicht-rostender Stahlglatte
- auf Kornstärke abziehen und anschließend rund durchreiben

Farbton

- Standard: weiß, Einfärbung nach unserem Farbfächer möglich
- bei gefärbten Material kann witterungsbedingt der Putz wolzig aufrocknen → dies ist kein Mangel und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar → Empfehlung: Schlussanstrich mit Silikon-Fassadenfarbe im gleichen Farbton

Hinweise

- das Produkt ist alkalisch, Haut- und Augenschutz sind zu tragen
- frisch aufgetragenen Putz vor Schlagregen schützen
- Sicherheitsdatenblatt beachten

- hydraulisch abbindend
- hochatmungsaktiv
- für den Innen- und Außenbereich

Verbrauch:

- Korn 1: 1,0 - 1,5 kg/m²
- Korn 1,5: 1,5 - 2,0 kg/m²
- Korn 2: 2,0 - 2,5 kg/m²
- Korn 3: 3,0 - 3,5 kg/m²
- Korn 4: 4,0 - 4,5 kg/m²

