

Mineralischer Kalk-Zement-Putz

Leichtgrundputz mit Polystyrol

Produktbeschreibung

Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis nur mit Polystyrol als Leichtzuschlag. Der Fertigputz enthält wasserhemmende, haft- und verarbeitungsfördernde Zusätze. Er ergibt mit Wasser gemischt einen besonders leichten, atmungsaktiven Grundputz mit niedrigem E-Modul.

Anwendung

- als Grundputz für Außenfassaden und Innenwänden
- auf Leichtbaustoffen, porosierten Ziegelsteinen, Porenbetonsteinen, Mauerwerk aus verschiedenen Baustoffen
- als Grundputz zur Fliesenverklebung

Verarbeitung

- Untergründe sind alle tragfähigen mineralischen Wandbaustoffe
- Untergründe müssen frei von Schmutz, Staub und filmbildenden Schalölen sein
- bei Übergängen von unterschiedlichen Materialien muss Armierung (Glasfasergewebe) erfolgen
- Beton und Holzwolleleichtbauplatten mit Putz der Mörtelgruppe CS IV vorspritzen
- Maschinenputz mit Putzmaschine einlagig anspritzen
- mit Kartätsche fluchtgerecht bearbeiten und stehen lassen bis die Oberfläche sich verfestigt hat -> mit Putzhobel egalisieren
- **Verarbeitungszeit:** 2 bis 3 Stunden
- **Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25° Untergrundtemperatur

Technische Daten:

- Frischmörtelgewicht: 1220 g/l
- Festmörtelrohddichte: 1100 g/l
- Druckfestigkeit: CS II
- 30 kg mit ca. 9 l Wasser = ca. 30 l Frischmörtel
- 1 Tonne mit ca. 300 l Wasser = ca. 1000 l Frischmörtel
- bei Putzstärke von 10 mm reicht 1 Tonne für 100 m²